



PRIMAJET Z

Primaire d'accrochage sans toluène

Pour l'accroche des :

Thermo extrudés

Thermo rideaux

Thermo spray



LES POINTS FORTS

Performances produits

PRIMAJET Z est un primaire à base de résines alkydes modifiées favorisant l'accroche sur les supports difficiles par compatibilité physico chimique :

Formule ultra fluide

Recommandé pour favoriser l'accroche des thermo sur des anciens thermo non déminéralisés jouant le rôle "d'adhésif double face" entre le produit et le support

PRIMAJET Z améliore l'adhérence mais ne garantit pas une accroche systématique, en particulier sur les supports lissés ou certains supports en béton.

PRIMAJET Z ne doit pas être utilisé sur des supports en enrobés car sa teneur en solvant aurait tendance à dissoudre le support. Attention aux surdosages, le produit possède une résistance mécanique faible.

PRIMAJET Z n'est pas un produit de marquage. Il n'est pas certifié NF Équipements de la route.

Un produit performant pour un Développement Durable

Produit à très faible dosage

Rapport d'Analyse du Cycle de Vie du produit réalisé et disponible

Produit prêt à l'emploi

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Application à la brosse, rouleau ou machine pneumatique ou airless.

Sur support propre sec et cohésif ou anciens thermos.

Hygrométrie maximum : 80%. Température du support $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.

Se reporter à la fiche d'application des primaires d'accrochage.

Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo

Caractéristiques physiques

Densité : 0,92 kg/L / Extrait sec : 40 %

Dosage : entre 0,15 et 0,2 kg/m² soit de 4 à 5 m²/l

Conditionnement et stockage

20 L

Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.

Date Limite d'Utilisation Optimale : 36 mois.

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel.

Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

serviceclients@sar.fr



Rue du Pâtis - ZA du Pâtis
Hameau de Ronquerolles
60600 Agnetz
T/ +33 3 44 50 82 20